

FANTASY – Bazénové lemy

Technický list č. 156

Názvy výrobků zařazených do technického listu

Bazénový lem Fantasy - profil vlna, průběžný 100; Bazénový lem Fantasy - profil vlna, rohový ostrý vnitřní; Bazénový lem Fantasy - profil vlna, rohový ostrý vnější; Bazénový lem Fantasy - profil vlna, rohový vnitřní 1m segment 90°; Bazénový lem Fantasy - deskový, průběžný 1000 / 395 / 45; Bazénový lem Fantasy - deskový, ostrý vnitřní roh 500 / 500 / 45; Bazénový lem Fantasy - deskový, oblý vnitřní roh 500 / 500 / 45

1. Specifikace

- 1.1. Bazénové lemy jsou jednovrstvé vyráběné technologií vibrolití na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami s dosažením povrchu tryskaného.

2. Zamýšlené použití


- 2.1. Tento druh prefabrikovaných nenosných prvků a příslušenství se může použít ve veřejných i soukromých plochách jako zahrady, parky, hlavně pro ztvárnění prostředí – STO č. 060-050813.
- 2.2. Bazénové lemy lze použít pro rodinné či veřejné bazény.

3. Přednosti


- 3.1. Použité kvalitní vstupní suroviny při výrobě a zpracování každého výrobku zajišťují velmi vysoké užitné vlastnosti:
- vysokou pevnost,
 - odolnost vůči povětrnostním vlivům.
- 3.2. Snadná a rychlá pokládka nevyžadující speciální technologie nebo nářadí.
- 3.3. Jednoduchá opravitelnost s dobrým výsledkem.

4. Nabídka barev a povrchů


- 4.1. Aktuální nabídka barevného provedení, včetně druhu povrchů, je uvedena v platném ceníku DITON.



Obr. č. 1 – BAZÉNOVÝ LEM
FANTASY – PROFIL VLNA



Obr. č. 2 - BAZÉNOVÝ LEM
FANTASY – PROFIL VLNA
rohový ostrý vnitřní



Obr. č. 3 - BAZÉNOVÝ LEM
FANTASY – PROFIL VLNA
rohový ostrý vnější

FANTASY – Bazénové lemy

Technický list č. 156

5. Expedice, skladování a manipulace s manipulačními jednotkami

- 5.1. Základní informace pro expedici, skladování a manipulaci s manipulačními jednotkami jsou uvedeny v dokumentu **Pokyny pro skladování, expedici, dopravu a manipulaci s manipulačními jednotkami** – viz. www.diton.cz.
- 5.2. Informace pro stohování manipulačních jednotek jsou uvedeny v dokumentu **Stohovatelnost manipulačních jednotek** – viz. www.diton.cz.

6. Podklad pro bazénové prvky


- 6.1. Podklad je jednou z nejdůležitějších částí pokládky bazénových lemů. Sebekvalitnější betonový výrobek nedokáže přenést a vyrovnat nedostatky nekvalitně provedeného podkladu (bazénové konstrukce). Z hlediska nasákavosti je nutné povrch betonové bazénové konstrukce, na které budou nalepeny bazénové lemy, ošetřit vhodným penetračním přípravkem. Penetraci volíme s ohledem na cementové lepidlo, které bude použito k přilepení lemů.

7. Pokládka bazénových lemů


- 7.1. Bazénové lemy jsou určeny pro ruční pokládku. V případě, že jsou na betonových bazénových lemech patrné zjevné vady, nesmí dojít k zabudování do konstrukce! Jednotlivé prvky se odebírají z palet takovým způsobem, aby nedošlo k jejich podřenění případně jinému poškození. Při pokládce se lemy nejprve osadí „na sucho“ tak, aby mezi nimi vznikla spára přibližně 5 mm. V případě, že je nutné prvky zařezávat, je vhodné začít u oblouků. Po provedené předběžné pokládce všech prvků „na sucho“, doporučujeme bazénové lemy lepit na flexibilní cementové lepidlo (s označením C2TE klasifikované dle ČSN EN 12004). Lepidlo se nanáší na podklad zubovou stěrkou, velikost zubové stěrky se volí v závislosti na nerovnostech podkladu (min. 8 mm). Lepidlo se nanáší na podklad pouze v takové ploše, na kterou jsme schopni ihned položit betonové bazénové lemy. Dorovnání bazénových lemů a celoplošné přilepení lemů se zajistí poklepem gumovou paličkou přes dřevěnou podložku tak, aby nedošlo k jejich poškození.



Obr. č. 4 - BAZÉNOVÝ LEM
FANTASY – PROFIL VLNA
rohový vnitřní 1m segment 90°



Obr. č. 5 - BAZÉNOVÝ LEM
FANTASY – DESKOVÝ
průběžný 1000 / 395 / 45



Obr. č. 6 - BAZÉNOVÝ LEM
FANTASY – DESKOVÝ
ostrý vnitřní roh 500 / 500 / 45



Obr. č. 7 - BAZÉNOVÝ LEM
FANTASY – DESKOVÝ
oblý vnitřní roh 500 / 500 / 45

7.2. Spárování se provádí, až je lepidlo dostatečně ztvrdlé (za cca 2–3 dny). Spárování betonových bazénových lemů se provádí speciální spárovací hmotou (s označením CG2ArW klasifikované dle ČSN EN 13888) nebo trvale pružným tmelem (odolávajícím UV záření) z kartuše, a to s ohledem na prostředí, ve kterém budou hmoty použity. Spáry je nutné spárovací hmotou vyplnit tak, aby nedošlo ke znečištění povrchu betonového prvku. V případě vyplňování spár sloužících i jako dilatace je nutné tyto spáry vyplnit pružným tmelem. V případě navázání bazénových lemů na plošnou dlažbu, musí být spáry mezi jednotlivými prvky bazénových lemů, či mezi bazénovými lemy a plošnou dlažbou rovné, což by se mělo kontrolovat během kladení pomocí provázku.

8. Doplňující informace

- 8.1. Rozdíly v barvě a struktuře bazénových lemů mohou být způsobeny odlišnostmi v odstínech a vlastnostech surovin a odlišnostmi při tvrdnutí, kterých se výrobce nemůže vyvarovat, a proto nejsou považovány za významné.
- 8.2. Výskyt vápenných výkvětů na betonových prvcích (výrobce se jich nemůže vyvarovat) nemá vliv na jejich užitné vlastnosti a nepovažuje se za významný.
- 8.3. Případné dořezání prvků je nutné provádět tak, aby nedošlo k poškození a znehodnocení (zanesení prachových částic do nášlapné vrstvy) dořezávaných prvků a okolních zadlážděných ploch.
- 8.4. Bazénové lemy mohou vykazovat barevné rozdíly a rozdílnou povrchovou strukturu oproti dlažbám určeným k jejich společné pokládce.

9. Údržba

- 9.1. Důležité je bazénové lemy chránit před nepřiměřeným mechanickým poškozováním nebo znečišťováním.
- 9.2. K zajištění delší životnosti, dosažení vyšších užitných vlastností a lepší údržby je nutné ošetřit bazénové lemy ochranným (impregnačním/hydrofobizačním) nátěrem, který je součástí doplňkového sortimentu DITON s.r.o. (SikaFloor-ProSeal-12 nebo Ditonguard).

FANTASY – Bazénové lemy

Technický list č. 156

9.3. Impregnační nátěr je vhodné pravidelně obnovovat.

10. Legislativa

10.1. Betonové výrobky jsou vyráběny v souladu s STO č. 060-050813 a firemní provozní dokumentací.

10.2. Na dané skupiny výrobků jsou vydána výrobcem Prohlášení o shodě - viz. www.diton.cz.

10.3. Kvalita betonových prvků je průběžně sledována firemní zkušební laboratoří a dozorována akreditovanými zkušebními laboratořemi.

10.4. Potřebná legislativa pro jakoukoli manipulaci, skladování a dopravu je uvedena v dokumentu **Pokyny pro skladování, expedici, dopravu a manipulaci s manipulačními jednotkami** – viz. www.diton.cz.

10.5. Společnost DITON s.r.o. plní povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů zapojením do systému sdruženého plnění – viz. www.diton.cz.

10.6. Systémy managementu firmy DITON s. r. o. splňují požadavky níže uvedených norem, které jsou ověřovány nezávislou společností CERTLINE.



CERTLINE
ČSN EN ISO 9001:2016



CERTLINE
ČSN EN ISO 14001:2016



CERTLINE
ČSN ISO 45001:2018

FANTASY – Bazénové lemy


Technický list č. 156

Tab. - Technické parametry

Název výrobku	Povrch	Rozměr - d/š/v [mm]	MJ	Paletizace [MJ]	Hmotnost [kg]
Bazénový lem Fantasy – profil vlna, průběžný 100	natur, tryskaný	1000x400x40-80	ks	10	455 kg
Bazénový lem Fantasy – profil vlna, rohový ostrý vnitřní	natur, tryskaný	500x500x40-80	ks	4	125 kg
Bazénový lem Fantasy – profil vlna, rohový ostrý vnější	natur, tryskaný	500x500x40-80	ks	4	137 kg
Bazénový lem Fantasy – profil vlna, rohový vnitřní 1m segment 90°	natur, tryskaný	-	ks	4	209 kg
Bazénový lem Fantasy – deskový, průběžný 1000 / 395 / 45	natur, tryskaný	1000x395x45	ks	10	445 kg
Bazénový lem Fantasy – deskový, ostrý vnitřní roh 500 / 500 / 45	natur, tryskaný	500x500x45	ks	10	280 kg
Bazénový lem Fantasy – deskový, oblý vnitřní roh 500 / 500 / 45	natur, tryskaný	500x500x45	ks	10	285 kg


Fantasy – Bazénové lemy rozměry

Obr. č. 8 – BAZÉNOVÝ LEM
FANTASY - PROFIL VLNA
průběžný 100





FANTASY – Bazénové lemy

Technický list č. 156



Obr. č. 9 - BAZÉNOVÝ LEM
FANTASY - PROFIL VLNA
rohový ostrý vnitřní


Obr. č. 10 - BAZÉNOVÝ LEM
FANTASY - PROFIL VLNA
rohový ostrý vnější



Obr. č. 11 - BAZÉNOVÝ LEM
FANTASY - PROFIL VLNA
rohový vnitřní 1m segment 90°



FANTASY – Bazénové lemy

Technický list č. 156



Obr. č. 12 - BAZÉNOVÝ LEM
FANTASY - DESKOVÝ
průběžný 1000 / 395 / 45

Obr. č. 13 - BAZÉNOVÝ LEM
FANTASY - DESKOVÝ
ostrý vnitřní roh 500 / 500 / 45



Obr. č. 14 - BAZÉNOVÝ LEM
FANTASY - DESKOVÝ
oblý vnitřní roh 500 / 500 / 45

Platnost

od 1/2025; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.