

Názvy výrobků zařazených do technického listu


Íčko 4; Íčko 6; Íčko 8; Íčko 10; Íčko 8 pro stroj; Íčko 10 pro stroj; Íčko 6 krajovka; Íčko 8 krajovka; Íčko 10 krajovka; Íčko 6 půlka; Íčko 8 půlka; Íčko 10 půlka; Íčko 6 rovná hrana; Íčko 8 rovná hrana; Íčko 10 rovná hrana; Íčko 10 rovná hrana pro stroj; Íčko 6 slepecká; Íčko 8 slepecká

1. Specifikace


- 1.1. Betonové vibrolisované výrobky jsou vyráběny kombinovaným účinkem vibrace a přítlaču, při kterém je ve vibrolisu zpracovávána zavlhlá betonová směs na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikovaná ekologicky nezávadnými zušlechťujícími přísadami.
- 1.2. Pro dosažení vysokých užitných vlastností a zejména požadovaných estetických i vizuálních hledisek se betonové výrobky vyrábí jako dvouvrstvé – tzn. s nášlapným a jádrovým betonem.
- 1.3. Dlažební prvky jsou vyráběny s fazetou, pouze některé dlažební prvky jsou bezfazetové (s označením – rovná hrana).

2. Zamýšlené použití


- 2.1. **ÍČKO 4** - pro zpevněné plochy jako jsou chodníky, terasy, okolí rodinných domů, pěší stezky, chodníky v zahradách apod. Dlažební prvky nejsou určeny na pojezd vozidel – EN 1339:2003.
- 2.2. **ÍČKO 6; ÍČKO 6 krajovka; ÍČKO 6 půlka** – místa s nízkým a středním dopravním zatížením, jako jsou místní komunikace, chodníky, cyklistické stezky apod. – EN 1338:2003.
- 2.3. **ÍČKO 6 slepecká; ÍČKO 8 slepecká** – zámková dlažba s hmatovou úpravou, jsou betonové prvky s výstupky určené pro pomocné plochy pro vytvoření signálních a varovných pasů (na chodnících před přechody, na nástupištích hromadné dopravy atd.) pro nevidomé nebo slabozraké. Bloky se vyrábějí v tloušťce 60 mm nebo 80 mm. Pro zhotovování dlážděných krytů s dlažebními prvky s výstupky platí stejné zásady jako pro dlažební bloky s běžným povrchem s výjimkou hutnění povrchu. **Povrch dlažby z dlažebních bloků s výstupky se nesmí hutnit vibračními deskami.** – STO č. 060-051962.
- 2.4. **ÍČKO 6 rovná hrana; ÍČKO 8 rovná hrana; ÍČKO 10 rovná hrana; ÍČKO 10 rovná hrana pro stroj** - místa s požadavkem na nízkou provozní hlučnost a s vyššími nároky na rovinnost povrchů – klidové




Obr. č. 1 - Íčko 4



Obr. č. 2 - Íčko 6



Obr. č. 3 - Íčko 6 krajovka



Obr. č. 4 - Íčko 6 půlka

zóny měst, parkoviště supermarketů apod.; u dlažebních prvků bezfazetových hrozí při vyšším zatížení/namáhání poškození hran – EN 1338:2003.

2.5. ÍČKO 8; ÍČKO 10; ÍČKO 8 pro stroj; ÍČKO 10 pro stroj; ÍČKO 8 půlka; ÍČKO 10 půlka; ÍČKO 8 krajovka; ÍČKO 10 krajovka – místa s vysokým dopravním zatížením, čerpací stanice pohonných hmot, parkovací plochy, zastávky MHD apod. – EN 1338:2003.

2.6. Způsob zhotovení dlážděné plochy musí být proveden vždy s ohledem na místní geologické podmínky, podkladní vrstvy a konkrétní dopravní zatížení – doporučujeme konzultovat s projektantem.

3. Přednosti

3.1. Vhodná kombinace vrstev pohledového (nášlapného) a jádrového betonu zajišťuje dosahování následujících potřebných užitných vlastností stanovených v předmětové normě:

- vysokou pevnost,
- mrazuvzdornost a odolnost proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek,
- odolnost vůči obrušování,
- odolnost proti smyku/skluzu.

3.2. Snadná a rychlá pokládka nevyžadující speciální nářadí.

3.3. Jednoduchá opravitelnost poškozené dlážděné plochy.


3.4. Betonové dlažební prvky ÍČKO umožňují množství barevných kombinací – viz Vzorové kladecí plány.

3.5. Možnost výběru ze čtyř výškových provedení (40, 60, 80 a 100 mm) pro dosažení optimálního propojování ploch s různými požadavky na zatížení a tím i dosažení nízkých pořizovacích nákladů.


3.6. Pro realizaci ploch s požadavkem na nízkou provozní hlučnost a zejména rovinnost lze použít bezfazetové bloky.

4. Nabídka barev a povrchů


4.1. Aktuální nabídka barevného provedení, včetně druhu povrchů, je uvedena v platném ceníku DITON.




Obr. č. 5 - Íčko 6 rovná hrana



Obr. č. 6 - Íčko 6 slepecká



Obr. č. 7 - Íčko 8



Obr. č. 8 - Íčko 8 krajovka

5. Expedice, skladování a manipulace s manipulačními jednotkami

5.1. Základní informace pro expedici, skladování a manipulaci s manipulačními jednotkami jsou uvedeny v dokumentu **Pokyny pro skladování, expedici, dopravu a manipulaci s manipulačními jednotkami** – viz www.diton.cz.

5.2. Informace pro stohování manipulačních jednotek jsou uvedeny v dokumentu **Stohovatelnost manipulačních jednotek** – viz www.diton.cz.

6. Doplnující informace

6.1. Rozdíly v barvě a struktuře dlažebních prvků mohou být způsobeny odlišnostmi v odstínech a vlastnostech surovin a odlišnostmi při tvrdnutí, kterých se výrobce nemůže vyvarovat, a proto nejsou považovány za významné.


6.2. **Při pokládce je nutné odebírat dlažební prvky z více palet a více vrstev současně, abychom i zmírnili barevné rozdíly zadlážděné plochy.**

6.3. **Pozor, vydlážděnou plochu z prvků Íčko slepecká a Íčko 4 není možné hutnit vibrační deskou!** Proveďte se pouze zaspárování dlažby.


6.4. Zaspárování dlažby provádíme čistým a suchým křemičitým pískem frakce 0/2 mm (křemičitý písek z doplňkového sortimentu společnosti DITON s.r.o.), při pokládce v blízkosti bazénů spárovací hmotou na bázi křemičitého písku a pryskyřičného pojiva, která se vlhkostí vytvrdí a zabrání tak uniku písku ze spár. Při lepení dlažby na železobetonovou desku pomocí flexibilního lepidla se spáruje speciální spárovací hmotou (s označením CG2ArW klasifikované dle ČSN EN 13888) případně trvale pružným tmelem (odolávajícím UV záření) z kartuše.

6.5. **Před zaspárováním dlažby doporučujeme z hlediska dosažení jednotné barevné celistvosti plochy zaměnit jednotlivé prvky mezi sebou tak, aby došlo k optickému sjednocení plochy.**


6.6. Podkladní a úložné vrstvy a pravidla pro pokládku dlažby jsou uvedeny v dokumentech **Obecné zásady pokládky dlažby zámkové a skladebné** a **Obecné zásady pokládky plošné a velkoformátové dlažby** – viz www.diton.cz.




Obr. č. 9 - Íčko 8 půlka



Obr. č. 10 - Íčko 8 slepecká



Obr. č. 11 - Íčko 8 rovná



Obr. č. 12 - Íčko 10

6.7. Výskyt vápenných výkvětů na dlažebních prvcích (výrobce se jich nemůže vyvarovat) nemá vliv na jejich užité vlastnosti a nepovažuje se za významný.

6.8. Případné dořezání prvků je nutné provádět tak, aby nedošlo k poškození a znehodnocení (zanesení prachových částic do nášlapné vrstvy) dořezávaných prvků a zadlážděné plochy.

7. Údržba

7.1. Důležité je vydlážděnou plochu chránit před nepřiměřeným mechanickým poškozováním nebo znečišťováním.

7.2. Tam, kde se očekává zvýšené riziko znečištění, doporučujeme ošetřit zadlážděnou plochu ochranným (impregnačním/hydrofobizačním) nátěrem, který je součástí doplňkového sortimentu DITON s.r.o. - viz aktuální ceník. Při použití dlažby u bazénu je nutné ochranu impregnačním nátěrem pravidelně opakovat, minimálně jednou za rok.

8. Legislativa

8.1. Betonové výrobky Íčko 6; Íčko 8; Íčko 10; Íčko 6 pro stroj; Íčko 10 pro stroj; Íčko 6 krajovka; Íčko 8 krajovka; Íčko 10 krajovka; Íčko 6 půlka; Íčko 8 půlka; Íčko 10 půlka; Íčko 6 rovná hrana; Íčko 8 rovná hrana; Íčko 10 rovná hrana; Íčko 10 rovná hrana pro stroj jsou vyráběny v souladu s normou EN 1338:2003 a firemní provozní dokumentací.


8.2. Betonové výrobky Íčko 6 slepecká a Íčko 8 slepecká jsou vyráběny v souladu s STO č. 060-051962 a firemní provozní dokumentací.

8.3. Betonové výrobky Íčko 4 jsou vyráběny v souladu s normou EN 1339:2003 a firemní provozní dokumentací.


8.4. Na dané skupiny výrobků jsou vydána výrobcem Prohlášení o vlastnostech a o shodě – viz www.diton.cz.

8.5. Kvalita betonových prvků je průběžně sledována firemní zkušební laboratoří a dozorována akreditovanými zkušebními laboratořemi.


8.6. Potřebná legislativa pro jakoukoli manipulaci, skladování a dopravu je uvedena v dokumentu **Pokyny pro skladování, expedici, dopravu a manipulaci s manipulačními jednotkami** – viz www.diton.cz.




Obr. č. 13 - Íčko 10 půlka



Obr. č. 14 - Íčko 10




Obr. č. 15 - Íčko 10 rovná hrana



Obr. č. 16 – Rozložení na paletě pro stroj

8.7. Společnost DITON s.r.o. plní povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů zapojením do systému sdruženého plnění – viz www.diton.cz.

8.8. Systémy managementu firmy DITON s. r. o. splňují požadavky níže uvedených norem, které jsou ověřovány nezávislou společností CERTLINE.



Obr. č. 17 – Rozložení na paletě



CERTLINE
ČSN EN ISO 9001:2016



CERTLINE
ČSN EN ISO 14001:2016




CERTLINE
ČSN ISO 45001:2018

Tab. - Technické parametry


Název výrobku	Povrch	Skladebný rozměr - d/š/H [mm]	MJ	Paletizace [MJ]	Hmotnost manipul. jednotky [kg]
ÍČKO 4	standard	200x165x40	m ²	15,00	1 330 kg
ÍČKO 6	standard	200x165x60	m ²	10,00	1 285 kg
ÍČKO 6 KRAJOVKA	standard	200x140x60	ks	432	1 407 kg
ÍČKO 6 ROVNÁ HRANA	standard	200x165x60	m ²	10,00	1 285 kg
ÍČKO 6 SLEPECKÁ	standard	200x165x60	m ²	10,00	1 305 kg
ÍČKO 6 PŮLKA	standard	100x165x60	ks	768	1 331 kg
ÍČKO 8	standard	200x165x80	m ²	8,33	1 441 kg
ÍČKO 8 KRAJOVKA	standard	200x140x80	ks	360	1 573 kg
ÍČKO 8 ROVNÁ HRANA	standard	200x165x80	m ²	8,33	1 441 kg
ÍČKO 8 SLEPECKÁ	standard	200x165x80	m ²	8,33	1 458 kg
ÍČKO 8 PRO STROJ	standard	200x165x80	m ²	8,00	1 385 kg
ÍČKO 8 PŮLKA	standard	100x165x80	ks	576	1 350 kg
ÍČKO 10	standard	200x165x100	m ²	6,66	1 457 kg
ÍČKO 10 KRAJOVKA	standard	200x140x100	ks	252	1 386 kg
ÍČKO 10 ROVNÁ HRANA	standard	200x165x100	m ²	6,66	1 457 kg
ÍČKO 10 PRO STROJ	standard	200x165x100	m ²	6,00	1 315 kg
ÍČKO 10 ROVNÁ HRANA PRO STROJ	standard	200x165x100	m ²	6,00	1 317 kg
ÍČKO 10 PŮLKA	standard	100x165x100	ks	448	1 324 kg

Íčko – Skladebné rozměry


Obr. č. 18 – Íčko slepecká rozměry




Obr. č. 19 – Íčko rovná hrana rozměry




Obr. č. 20 – Íčko rozměry



Obr. č. 21 – Íčko půlka rozměry



Obr. č. 22 – Íčko krajovka rozměry

**Platnost**

od 1/2026; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.